



GRUPO DALUTEX

AMEM1179

INFORMAÇÕES GERAIS

1. – Não recomendamos numa mesma peça mistura de cores claras com escuras, fazer teste previamente.
2. Antes de realizar cortes, faz-se necessário enfiar deixando descansar as peças (24 a 48 horas). As peças não devem ser empilhadas.
3. Solidez a lavagem nota 4, escala cinza.

Corte

Tempo de descanso necessário	Tipo de faca	Sentido de corte
24 horas	Vertical, aço rápido	Obrigatório

Costura

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha nº e Composição	Fio composição
Reta ponto fixo	301	--	--	--	--
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 a 80	Nº 120 100%PES	100%PA
Overloque ponto cadeia	514	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 a 80	Nº 120 100%PES	100%PA
Galoneira	406	5,0 a 6,0	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 e 75	Nº 120 100%PES	100%PA

Obs.

- As especificações técnicas que constam na etiqueta (largura e gramatura), correspondem a valores em rolo. Após descanso recomendado as larguras e gramaturas que podem variar de 2% a 5% dos valores inicial.

Lavagem








Encolhimento após secagem em varal (%)		Encolhimento após secagem em máquina (%)		Desbotamento	Deformação
Col./Urd.	Carr/Trama	Col./Urd.	Carr/Trama		
-5,5	-5,5	-6,6	-6,6	Normal	Não

Grupo Dalutex – Setor de Engenharia de Produtos e Processos.

Avenida Paraná, 250 – Éden – Sorocaba – SP – 18105-000 - -Brasil

Telefone – (015) 2102-1400, Ramal 433, e-mail: engenharia@dalutex.com.br

CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS

- 1 -  - Lavagem com temperatura máxima de 30°C.
- Lavar com ação mecânica e centrifugação reduzida.
- 2 -  - Não Alvejar.
- 3 -  - Não secar em tambor.
- 4 -  - Secagem em varal por gotejamento.
- 5 -  - Temperatura máxima da base do ferro a 110°C, vapor pode causar danos irreversíveis.
- 6 -  - Não lavar à seco.
- 7 -  - Processo muito suave.

Largura 1,40

Gramatura 210

Rendimento 3,40

Composição

97% POLIESTER

3% ELASTANO

Observação :

- Evitar contato com superfícies ásperas, artigo puxa fio.
- Não torcer, artigo amarrota com facilidade.