



GRUPO DALUTEX

ARTIGO: AMLMJ028

INFORMAÇÕES GERAIS

- 1- Não recomendamos numa mesma peça mistura de cores claras com escuras, fazer teste previamente.
1. Antes de realizar cortes, faz- se **Necessário** enfiar deixando descansar as peças (24 a 48 horas). As peças não devem ser empilhadas.
 2. **Solidez** a lavagem nota 4, escala cinza.

Corte

Tempo de descanso necessário	Tipo de faca	Sentido de corte
24 horas	Vertical, aço rápido	Obrigatório

Observação:

- Não submeter o artigo a tração fortes.
- Necessário enfiar e deixar descansando a peça sem empilhar as mesma.
- Partida liberada pela Dalutex com solidez a lavagem caseira nota4

Costura

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha nº e Composição	Fio composição
Reta ponto fixo	301	--	--	--	--
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 a 80	Nº 120 100%PES	100%PA
Overloque ponto cadeia	514	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 a 80	Nº 120 100%PES	100%PA
Galoneira	406	5,0 a 6,0	P. bola fina ou P. bola média Nº 70 e 75	Nº 120 100%PES	100%PA

Obs. - As especificações técnicas que constam na etiqueta (largura, Gramatura) correspondem a valores em Rolo. Após descanso recomendado as larguras e gramaturas que irão variar de 2% a 5% dos valões inicial.


Lavagem

Encolhimento após secagem em varal (%)		Encolhimento após secagem em máquina (%)		Desbotamento	Deformação
Col./Urd.	Carr/Trama	Col./Urd.	Carr/Trama		
--5,5	-5,5	-6,6	-6,6	Normal	Não





GRUPO DALUTEX


CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS


- 1 -  - Lavagem com temperatura máxima de 30°C.
- Lavar com ação mecânica e centrifugação reduzida.


- 2 -  - Não Alvejar.

- 3 -  - Não secar em tambor.

- 4 -  - Secagem em varal por gotejamento.

- 5 -  - Temperatura máxima da base do ferro a 110°C, vapor pode causar danos irreversíveis.

- 6 -  - Não lavar à seco.

- 7 -  - Processo muito suave.

Composição

30% POLIESTER

30% POLIAMIDA

35% VISCOSE

5% ELASTANO

Observação :

- Evitar contato com superfícies ásperas, artigo puxa fio.
- Não torcer, artigo amarrota com facilidade.
- Não recomendamos numa mesma peça misturar cores claras com escura, fazer testes previamente.